

BRILANOT

Wandtafelfarbe

Eigenschaften

BRILANOT Wandtafelfarbe ist ein stumpfmatter, graphithaltiger Alkydharzlack mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf, Standvermögen und Offenzeit. Er ergibt äusserst füllkräftige, stoss- und schlagfeste Mattlackierungen mit einer hohen Deckkraft und relativ guter Schmissfestigkeit.

Anwendungsgebiet

Für die Lackierung von Wandtafeln, Aushängeschilder usw., welche mit Kreide beschriftet werden sollen, sowie als Mattlackierung von Pingpong-Tischen, Antik- und kunstgeschmiedeten Gegenständen, Dunkelkammern usw.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit SE-1 Anlaugepulver anlaugen. Ein Zwischenschliff mit Korn 220–320 kann vorgenommen werden. Verarbeitung nicht unter 8°C.

Anstrichaufbau

Renovationsanstrich

1–2 x BRILANOT Wandtafelfarbe

Unbehandeltes Holz

1 x pigmentierte Holzgrundierung
(BRILALIT Ventilationsgrund oder BLENDA-LIT Acryl-Grund)

1–2 x BRILANOT Wandtafelfarbe

Blankes Metall

1 x Rostschutzgrundierung
(BRICAFER / BLENDA-FER Rostschutzhaftgrund)

1–2 x BRILANOT Wandtafelfarbe

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 1 Stunde
- ◆ Handtrocken nach zirka 3 Stunden
- ◆ Schleifbar und überarbeitbar nach 6 Stunden
- ◆ Beschriftbar nach zirka 3 Tagen
(Abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke)

Verdünnung

Kunstharzverdünner oder Sangayol (Terpentinersatz). Zum spritzen



	ebenfalls Universalverdünner.
Ausgiebigkeit	6–8 m ² pro Kg und Anstrich.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Gebinde zu 6 Kg und 750ml.
Lagerfähigkeit	Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
Konsistenz	Thixotrop
Spez. Gewicht	1,2 ± 0,1 g/cm ³
Festkörper	66 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Alkydharze
Pigmentbasis	Graphit
Glanzgrad	Stumpfmatt
Farbtöne	Schwarz und Grün.
Klassifizierung	BAG T Nr. 26398, Giftklassenfrei.
Transportvorschriften	ADR frei, kein Gefahrgut.
Entsorgung	BRILANOT Wandtafel­farbe enthält weder chlorierte Lösungsmittel noch blei- und chromathaltige Pigmente. VVS-Code 1620 (flüssig) resp. 1630 (ausgehärtet).
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.