

## Fond isolant



### Propriétés

SILAFIX est un fond isolant et d'accrochage, à séchage rapide, transparent, pour la rénovation problématique des fonds douteux, ainsi que pour la prévention des surfaces à problème d'adhérence, lors de la rénovation ou lors de la première mise en vitrification. SILAFIX possède une remarquable action isolante contre huile, cire, graisse, ainsi que contre les produits indésirables contenus dans le bois et améliore l'adhérence d'une application suivante de vitrification des produits à base d'eau ou de solvant. Les applications donnent une très belle accentuation du veinage du bois et diminuent sensiblement le ponçage des applications suivantes, surtout les combinaisons de produits aqueux.

### Domaines d'application

- Comme fond isolant pour la rénovation ou première mise en vitrification des parquets.
- Comme couche intermédiaire d'adhérence sur les anciennes applications surtout pour les vitrifications des produits à l'eau ((BLENDA®-TOP, SEALTEC).

### Préparation

Les anciennes peintures sont à éliminer ou devraient au moins être poncées mat, puis appliquer une couche de fond. Le bois à traiter doit être propre, sec (ne pas dépasser 15 % d'humidité du bois) et exempt de poussière de ponçage. Boucher les fentes et les crevasses avec de la poudre de ponçage mélangée à la solution SILAFIL mastic à bois.

### Méthodes d'application

Avant utilisation, bien secouer la bonbonne. Appliquer SILAFIX fond isolant non dilué et avec une bonne épaisseur. Ne pas poncer SILAFIX après application car son effet isolant serait alors inefficace. Pendant l'application du vitrificateur, ne pas exercer une pression trop importante sur le rouleau. Il faut veiller à une température minimale de 8 °C ainsi qu'une humidité de l'air inférieure à 75 %.

### Système d'application

1 x SILAFIX fond isolant incolore  
Les vitrifications suivantes sont à appliquer suivant leurs différentes méthodes d'application et le ponçage approprié intermédiaire est à effectuer après la première couche de vitrification.

### Epaisseur du film

15 µm par application

### Séchage

- ◆ Hors poussière après environ 10 minutes
- ◆ Prochaine couche après environ 45 minutes
- ◆ SILAFIX doit être enduit dans les 4 heures pour empêcher un ponçage intermédiaire et une nouvelle application (sinon la formation d'urées empêche l'adhérence des couches suivantes).  
(dépend de la température, de la quantité appliquée et de la circulation d'air)

### Dilution

SILAFIX est prêt à l'emploi. Par pulvérisation à diluer avec du diluant nitrocellulosique.

### Rendement


10 à 12 m<sup>2</sup> par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

### Application

Rouleau, pinceau ou par pulvérisation.



Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

<b>Nettoyage</b>	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
<b>Conditionnement</b>	Emballages de 10 et 5 litres ainsi que de 750 ml.
<b>Conservation</b>	SILAFIX se conserve au moins 12 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
<b>Viscosité</b>	20–24 secondes DIN 4mm
<b>Densité</b>	0,93 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec</b>	10 ± 1 %
<b>Aspect</b>	Brillant (50–90 % à l'angle 60°)
<b>Teintes</b>	Incolore
<b>Fondation Suisse Couleur</b>	Étiquette environnementale : classe F
<b>Résultats d'épreuves</b>	SILAFIX obtient une très bonne adhérence avec le système d'application proposée : essai de quadrillage 0–1 (selon la norme DIN EN ISO 2409).
<b>Régistration</b>	CPID 277099
<b>Classification</b>	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
<b>Remarque</b>	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>