

Peinture DS micacée 2 en 1



Propriétés

BRICAPAT est une peinture sur la base de PVC à séchage rapide, d'une très haute résistance aux intempéries. Grâce à sa haute concentration en paillettes de fer, elle permet d'obtenir un film épais et d'une élasticité durable. BRICAPAT a un excellent pouvoir anticorrosif avec une bonne résistance aux chocs et aux impacts. BRICAPAT est argent métallisé et donne par une seule application un très bel et durable effet de patine noir argenté.

Domaines d'application

Pour la protection de surface des balustrades en fer, fer forgé, tout objet en fer, et également pour constructions de toutes sortes.

Préparation

Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse. Les supports recouverts de rouille sont dérouillés mécaniquement, par sablage ou traités avec DUROX Stop-Rouille. Les supports neufs zingués demandent un prétraitement adéquat (sablage, aciduler ou nettoyage à l'acide) comme GEIGER nettoyeur pour zinc et alu). Afin d'augmenter la résistance anticorrosive, il est recommandé d'appliquer une couche de fond au BRICAZINC peinture de zinc ou un fond antirouille traditionnel.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 5 °C. Viscosité de pulvérisation 18 à 25 secondes au gobelet DIN-4. Pour obtenir un effet de patine régulier, il est recommandé de prétraiter le fond par un faible brouillard et, ensuite, d'appliquer une couche régulière et généreuse au pistolet.

Système d'application

Sur fonds neufs et non traités

1 x Couche de fond avec un système anticorrosion approprié comme BRICAFER ou BRICAZINC

2 x BRICAPAT peinture DS micacée 2 en 1 dans les teintes choisies

Surface sablée

1 x BRICAZINC peinture de zinc

2 x BRICAPAT peinture DS micacée 2 en 1 dans les teintes choisies

Surface zinguée

2 x BRICAPAT peinture DS micacée 2 en 1 dans les teintes choisies

Épaisseur du film

100 à 150 µm (épaisseur de couche sec) par application

Séchage

- ◆ Hors poussière après 20 à 30 minutes
- ◆ Sec au toucher après 2 à 3 heures
- ◆ Prochaine couche après 3 à 4 heures
- ◆ Séchage complet et praticable après 1 à 2 jours
(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)

Dilution


Diluant universel.

Rendement


5 à 7 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

Application

Par pulvérisation, rouleau ou pinceau (petites surfaces).



Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Des teintes standard dans les emballages de 6 kg ainsi que de 750ml, 375ml et 125ml. Egalement disponible en sprays aérosols de 400ml.
Conservation	BRICAPAT se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Thixotrope / 1700–2100 mPa.s
Densité	1,35 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	69 ± 1 %
Liant de base	Résines modifiées à base d'alkyde et chlorure de polyvinyle PVC
Pigment de base	Paillettes de fer et alu, pigments de couleur, inhibiteurs de rouille, pigments active contre la corrosion.
Aspect	Mat soyeux
Teintes	No 850 gris et No 851 anthracite ou selon échantillon. Selon la carte de teinte fer micacé Eclatin. <i>Fin grains (F)</i> F-100 Argent / F-101 Gris argent / F-102 Vieux cuivre / F-103 Noir-anthracite / F-104 Gris naturel / F-105 Pont vert / F-106 Patrie verte / F-107 Vert citernes / F-108 Argent-bleuâtre <i>Gros grains (G)</i> G-100 Argent / G-101 Gris argent / G-102 Vieux cuivre / G-103 Noir-anthracite / G-104 Gris naturel / G-105 Pont vert / G-106 Patrie verte / G-107 Vert citernes / G-108 Argent-bleuâtre / G-110 Argent claire IGP (Dold): 62153 (26861), 71266 (27488), 71319 (25179), 71387 (23917), 71386 (24361), 71385 (24173), 71384 (24761), 71383 (26083), 71382 (24359), 81012 (26461), 81326 (26101), 90070 (25462). Les teintes à gros grains (G) sont uniquement destinées à une application par pulvérisation.
Régistration	CPID 277093
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.

Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.