

## Acryl-Klarlack



### Eigenschaften

BRICACRYL ist ein raschtrocknender und transparenter Metall-Konservierungslack auf der Basis von modifizierten Acrylharzen. BRICACRYL schützt NE-Metalle dauerhaft gegen Oxydation, Korrosion und Verfärbungen und ist ausgezeichnet haftfest, witterungsbeständig und vergilbungsfrei.

### Anwendungsgebiet

- Als Schutzlackierung gegen Oxydation von NE-Eisenmetallen wie Kupfer, Messing, Chrom, Aluminium, Zinn, Zink usw.  
Ebenso auf Eisenmetallen im Innenbereich mit genügender Schichtdicke. Auf Grund des geringen Festkörpergehaltes ist von einer Anwendung im Aussenbereich als alleinige farblose Korrosionsschutz-Lackierung abzura-ten.
- Als Schutzlackierung auf mineralischen Untergründen wie Stein, Beton, usw.
- Als zusätzliche Schutzlackierung auf lackierten Oberflächen.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie rost- und fettfrei sein. BRICACRYL ist direkt auf den verschiedenen Untergründen anwendbar. Angelaufene, ver-färbte oder oxydierte Metalloberflächen sind metallisch blank zu reinigen und mit Lösungsmittel nachzuwaschen. Bei der Anwendung auf lackierten Oberflä-chen ist ein Vorversuch über die Verträglichkeit (Anlöseffekt) unerlässlich.

### Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 5 °C. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher.

### Systemaufbau

2–3 x BRICACRYL Acryl-Klarlack farblos

### Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
- ◆ Griffest nach 1–2 Stunden
- ◆ Überarbeitbar nach 2–4 Stunden
- ◆ Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden  
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

### Verdünnung

Universal-Verdünner.

### Ausgiebigkeit

10–15 m<sup>2</sup> pro Liter und Auftrag.

### Applikation


Spritzgerät, Tauchbad oder Pinsel (kleinere Flächen).  
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

### Reinigung


Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universal- oder Reinigungsverdünner reinigen.

### Lieferform

Verpackungen zu 5 Liter sowie zu 750ml, 375ml und 125ml.



Farben



Knuchel

High quality – Top finish

<b>Lagerfähigkeit</b>	BRICACRYL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich.
<b>Viskosität</b>	28–32 Sekunden DIN 4mm
<b>Dichte</b>	0,98 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	32 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Acrylharze
<b>Glanzgrad</b>	Glanz
<b>Farbtöne</b>	Transparent, wasserhell.
<b>Registrierung</b>	CPID 279827
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdüner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>